

CONCRET GROUT FIBRA

MORTERO DE CEMENTO HIDRAULICO SIN RETRACCION

DESCRIPCION

CONCRET GROUT FIBRA Es un mortero de cemento hidráulico sin retracción, expansivo reforzado con fibras de Polipropileno con alta resistencia a los impactos.

USOS

CONCRET GROUT FIBRA Es utilizado en base de maquinarias pesadas, columnas, bases de bombas, equipos de vibración, asientos para vigas de puentes, maquinas que producen cargas dinámicas, compresores, molinos, rieles.

FORMA DE MEZCLA

CONCRET GROUT FIBRA Debe mezclarse en trompo cuando el mezclado es superior a dos sacos de ser inferior la cantidad se debe mezclar en un recipiente con un taladro de baja revolución para evitar la incorporación de aire.

APLICACION

Las áreas a rellenar con mortero, deben estar confinadas, El área libre de mortero debe limitarse, mediante una formaleta adecuada a una distancia máxima de 5 cm.

Medida a partir del borde del elemento estructura a nivelar, en los sitio donde se vierte el producto, podrá estar separado hasta 10 cm.

DATOS TECNICOS

• Presentación	Sacos plásticos 20 kilos
• Almacenaje	Seis meses en sacos cerrados
• Estado Físico	Polvo
• Rendimiento	9,60 a 10,40 Litros por saco de 20 Kilos
• Resistencia	24 Horas ... 350 kgm ² 3 Días ... 480 kgm ² 7 Días ... 580 kgm ² 28 Días ... 700 kgm ²

CURADO

El CONCRET GROUT FIBRA debe mantenerse durante 3 días mojado o con trapos húmedos, los agentes expansores requieren mucha agua evite el trabajo a pleno sol y proteja I CONCRET GROUT FIBRA de la lluvia.

DOSIFICACION

- De 2,6 a 3 litros / sacos de 20/ Kg / Rinde 0,0107 mt³



HCI

TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN