

CONCRET LINK AP I

ADHESIVO EPOXICO ESTRUCTURAL PARA ANCLADO DE PERNOS Y REPARACIONES

DESCRIPCION

CONCRET LINK AP I Es una masilla epoxica de dos componentes A y B, que se mezclan entre si con porciones 2 a 1 para asi transformarse en una masilla trixotropica para trabajar en juntas sobre cabeza de abajo hacia arriba y anclado de perno

USOS

- Una vez mezclado produce una mezcla capaz de adherir cualquier material solido, alcanzando una resistencia especial a la flexion , compresion y traccion muy superior a la del concreto
- Se utiliza para reparacion de cangrejeras, para unir elementos de concretos, grietas, anclaje de tubos y pernos, reparacion de escaleras, frisos, baldosas, bordes de juntas de dilatacion.
- Facil trabajabilidad en sitios horizontales y verticales.
- Tiene varios usos como adhesivo y relleno

DOSIFICACION

CONCRET LINK AP I Su dosificacion es de 2 a 1 en iguales porciones. Se sugiere mezclar en porciones pequeñas, de acuerdo a la cantidad de producto que se va a utilizar. Utilizando taladro de baja revolucion para evitar la aceleracion del fraguado, su consistencia permite aplicarlo con brocha.

DATOS TECNICOS

Presentación	Juego de 1 galon A y 1/2 galon B
• Almacenaje	Quince meses en envases cerrados
• Estado Físico	Liquido Pastoso A y B
• Color	A Ambar - B Gris cemento
• Tiempo de aplicacion:	30 minutos
• Tiempo de tacto:	60 minutos
• Curado inicial:	8 horas
• Resistencia a la flexion	700 kg/cm ²
• Resistencia a la traccion	22.000 kg/cm ²

RENDIMIENTO

El **CONCRET LINK AP I** varia segun metodo de aplicacion y la superficie a trabajar



TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN