

CONCRET LATEX

ADHESIVO E IMPERMEABILIZANTE DE MORTEROS EN GENERAL

DESCRIPCION

CONCRET LATEX Es un compuesto polimerico, emulsionado a base de resina acrilica sintetica. Liquido blanco que contiene agentes anti-atrapadores de aire, se caracteriza por ser pegante emulsionable e impermeabilizante.

USOS

CONCRET LATEX Se usa para morteros donde se requiera una adherencia perfecta y duradera en pisos delgados, granitos, parches de concreto, como adhesivo de concreto y morteros nuevos sobre viejos.

VENTAJAS

- El CONCRET LATEX mejora la adhesividad, sin ser u adhesivo estructural.
- Los morteros y cubrimientos con CONCRET LATEX exhiben un notable incremento en su adhesion a substractos de concretos y mamposteria.
- Reduce grietas
- Aumenta la resistencia al impacto.
- Permite acabados a canto vivo.
- Disminuye el modulo de elasticidad de la mezcla de cemento, mejorando con esto su resistencia al impacto.
- No produce barrera de vapor
- Impermeabiliza en su totalidad en el lugar aplicado..

APLICACION

- Como lechada de adherencia utilizar 1-2 una parte de Concret Latex con dos partes de agua, realizar con una mezcla de cemento.
- Para morteros mejorados 1-3 diluir una parte de Concret Latex por tres partes de agua agregar a esta mezcla una dilucion en volumen cemento arena de maximo 1-3 esto es una parte de cemento por tres de arena.
- Para morteros grout 1-3 una parte de Concret Latex por tres parte de de agua.
- Como puente de adherencia de ceramica y pinturas , Aplicacion directa.
- Para preparados de mortero (pego) 1-3 una parte de Concret Latex por tres partes de agua.

DATOS TECNICOS

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| • Presentación | Galon - Cuñete |
| • Almacenaje | Un año en su envase cerrado. |
| • Estado Físico | Liquido |
| • Color | Blanco |
| • Rendimiento | Varia segun la porosidad |

DOSIFICACION

Galon Concret Latex como puente de adherencia para aplicacion de ceramica y porcelanato rinde de 15m² a 20m²

Para lechadas de adherencia entre 0,05 kg/m² y 0,06kgm²

Para mortero mejorado entre 0,40kg/m² y 0,50kgm² por cm espesor.



TU SOLUCIÓN QUÍMICA
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN